

## Hardvoksolje 2055 Hardolje 2044



- naturlig
- tidsbesparende
- kostnadseffektiv
- tilfredsstiller DIN 68 861 T.1A
- enkelt å vedlikeholde



Hardvoksolje  
Art. Nr. 2055



Brilliant rengjøring  
Art. Nr. 4010



Hardolje  
Art. Nr. 2044

# Den raskeste veien til en perfekt overflate



## BIOFA hardvoksoljer - av og for naturen!

- diffusjonsåpen
- vannavvisende
- bevarer treets farge
- flekkbestandig

**Produktene**  
BIOFA Hardvoksolje og Hardolje er basert på naturlige råstoffer. De fremhever treets naturlige struktur, bevarer treets dybde og glød, og gir en diffusjonsåpen, silkematt, vannavvisende og slitesterk overflate uten å etterlate et "lakkert" utseende. Oljene er også lyse og hindrer den normale "gule" effekten som ofte forbindes med olje. Velegnet til alle overflater av tre; nåletre, løvtre, tropetre, kork, MDF, finèr osv. Til heltre parkett, lamellparkett, møbler, interiør, kjøkken, benkeplater, trapper osv. 2055 kan benyttes både med og uten grunning, 2044 må grunnes med Biofa 3755.

**Arbeidsbeskrivelse**  
1. Forbehandling: Underlaget må være tørt (trefuktighet max. 14 %), rent og støvfritt, og arbeidstemp. ikke under 16°C. Ved lavere temperatur forlenges tørketiden betydelig. Best resultat oppnås med finpussing med min. K120-150 på gulv, og K180-240 på møbler og interiør. Brukes 2044 Hardolje må det først grunnes med Biofa 3755 Universalolje. Grunning kan også benyttes før 2055 ved behov.

2. Påføring: Påfør 2044 eller 2055 jevnt med egnet verktøy (korthåret rulle, trimpad, mop eller med maskin og blå pad). Etter ca. 30 min. tørkes all overskytende olje av med filler eller med maskin og klut. Avslutningsvis poleres overflaten med filt eller pad etter ønsket glans. Hvit eller beige pad

gir en silkematt overflate, mens klut eller filtpad gir høyere glans. Dette kan være en fordel ved hyppig renholdsfrekvens.

3. Toppstrøk: Etter ca. 12-24 timer påføres et tynt toppstrøk med pad etter ønsket glans. Føles overflaten "rå" ut (2055) slipes lett med netting 150-180 (gulv) eller sandpapir K240 (interiør). På kork og andre sterkt sugende materialer kan det være nødvendig med et 3. strøk. Prøvestrøk anbefales!  
Viktig: Sørg for optimal frisklufttilførsel under påføring og i tørketiden!  
Følg produktenes datablad nøye!

4. Rengjøring av verktøy  
Arbeidsverktøy rengjøres snarest med BIOFA 0500 Tynner (også til flekkfjerning).

5. Renhold og pleie  
Daglig renhold og pleie utføres med fuktig klut eller mop og et pH-nøytralt, løsemiddel-fritt rengjøringsmiddel, anbefalt Biofa 4010. Bruk ikke grønsåpe eller mikrofiber i daglig renhold. Grovrengjøring utføres med Biofa 2090 Napona, vokspleie med Biofa 2086 Naplana.

Behovsliste (privat, forbruk ca. 0,4 dl/kvm):

- Evt. grunning 3755
- Hardvoksolje 2055 eller 2044
- Tynner 0500
- Trimpad, rulle, kluter  
evt. skuremaskin, blå og hvit pad
- Filtpad
- Rengjøringsmiddel 4010

## BIOFA



Naturprodukte W. Hahn GmbH  
Dobelstr. 22, D-73087 Boll  
Tel. 07164 / 9405-0, Fax 07164 / 9405-96  
info@biofa.de, www.biofa.de

Spørsmål?

Ring, fax eller send oss en e-post hvis du lurer på noe. Utførlige opplysninger og datablad finnes på vår hjemmeside.

