

Renhold og pleie

av oljet parkett og heltregulv



Renholdsanvisning

Rengjøring

1. Av små til middelstore arealer

tørt renhold	side 3
fuktig renhold	side 3

2. Av større arealer

maskinrengjøring	side 2
------------------	--------

3. Fjerning av flekker og skuring

punktrenhold	side 4
skuring av gulv	side 4

Pleieanvisning

1. Regelmessig pleie


med BIOFA Naplana vokspleie	side 5
-----------------------------	--------

2. Grunnpleie og vedlikehold

av oljet, åpenporig gulv	side 6
av sjikt/filmbeskyttet gulv	side 8
av oljet / vokset gulv	side 7



Brilliant Art. Nr. 4010
Universalrengjøring



NAPONA Art. Nr. 2090
Grunnrengjøring



NAPLANA Art. Nr. 2085
(føres ikke i Norge)



NAPLANA plus voks-
pleie Art. Nr. 2086

Riktig renhold forlenger gulvets levetid!

Renholdsanvisning for gulv av



For å oppnå en lengst mulig levetid for gulv og andre overflater som er behandlet med olje og voks er det viktig å pleie og rengjøre riktig.

Spesielt viktig er det å finne, og følge, en korrekt tilpasset renholdsplan, slik at spesielt større smusspartikler, sand o.l. blir fjernet så snart som mulig, for å unngå at dette skader overflatebeskyttelsen. Dette reduserer levetiden på overflatebehandlingen, og skaper hyppigere vedlikeholdsbehov.

- heltre
- parkett
- kork
- linoleum
- andre mineralske overflater

Renhold av større arealer, over 300 m²

Større arealer kan rengjøres med kombimaskin. Bruk lavt trykk og blandingsforhold, og bruk ikke for sterke midler daglig. På flater over 300 m² anbefales f.eks. bruk av selvgående kombimaskin. På mindre flater finnes andre typer gulvvaskemaskiner. Kontakt din grossist for råd og informasjon om valg av maskintype.

Maskinrengjøring



Renhold av mindre og mellomstore arealer



Tørt renhold

Ved bruk av støvsuger på oljet parkettgulv, bør det brukes et munnstykke med børste som er egnet for tregulv. Dette minimerer faren for riper og slitasje i overflaten.

Til tørt renhold anbefales bruk av Biofa High Tech Microfaser-Mopp (Twix Ceran eller Sprint Ceran). Disse moppene er spesielt utviklet for tørt renhold av oljet/vokset gulv, og man unngår riper og slitasje i overflaten. Moppene fjerner støv, smusspartikler, sand, hår osv. på en effektiv og skånsom måte.



Støvsuger-
børste



Microfibermopp Twixter
Art. Nr. 009829



Microfibermopp Sprint
Art. Nr. 009846

Fuktig renhold

På gulv med middels til stor slitasje anbefales fuktig renhold, med bruk av BIOFA Brilliant 4010 rengjøringsmiddel. Brilliant er sterkt konsentrert, og normalt blandingsforhold er 0,5-1% i lunkent vann. Ved spesielt skitne gulv kan doseringen økes til 1,5%. Ofte kan det lønne seg å fjerne løst smuss og større partikler med tørt renhold først.



Twix-vendemopp
Art. Nr. 009848



fuktig eller tørt-
med samme mopp!

Rengjøringsmiddel blandes ut i lunkent vann i pumpekanne eller trykkpumpekanne. Løsningen sprayes på sentrifugetørket mopp, og gulvet rengjøres på vanlig måte. På ekstra skitne partier kan løsningen sprayes direkte på overflaten. Bruk BIOFA Sprint Tronic eller Twix Tronic mopper for fuktig renhold.



BIOFA BRILLIANT
Art. Nr. 4010



Pumpekanne
Art. Nr. 009834



Trykkpumpekanne
Art. Nr. 009835



Microfibermopp Sprint
Art. Nr. 009846



Spray på moppen



Flekkfjerning og skuring

Vanskelige flekker på oljet parkett, som ikke lar seg fjerne ved normal daglig rengjøring, f.eks. tyggegummi, merker etter sorte skosåler, spor etter gummihjul på kofferter og traller osv., bør fjernes så snart som mulig på følgende måte:

Arbeidsbeskrivelse:

1. Rengjør gulvet som beskrevet ovenfor.
2. Benytt utstyret i BIOFA's rep-sett, eller bruk samme olje som tidligere samt midtstykket fra en pad. Legg olje på flekken, la oljen ligge noen minutter og polér deretter grundig med en lofri fille. Gjenta evt. behandlingen.
3. Er det behov for grovere polering, benyttes slipepad med farge etter grad av smuss: Hvit, beige, grønn eller sort, og avslutt evt. med sandpapir korning 280.
4. Oppløst smuss, slipestøv og oljerester avtørkes med fille.
5. Avslutt med å tørrpolere området med en tørr, lofri fille.



med fille



med hvit pad



med brun pad



fukt med olje

Gulv med stor gangtrafikk i yrkesbygg, hotell, restaurant osv. vil ha behov for periodevis skuring og fornyelse av overflatebeskyttelsen. Skuring utføres med BIOFA Napona 2090, rød eller grønn pad, mopp og low-speed skuremaskin (150-180). Bland 1-2 dl. Napona i 10L vann, påfør blandingen med mopp, vent noen minutter og gå deretter grundig over gulvet med maskinen. Del opp gulvet i felter for å unngå at blandingen tørker. Tørk deretter grundig av gulvet med fuktige mopper, og nøytraliser til slutt med rene, fuktige mopper. På større flater kan det benyttes kombimaskin til opptørking av gulvet etter skuring. På meget skitne gulv kan blandingen økes til 5 dl/10L vann.

Følg produktets datablad nøye!



Hvit pad
Art. Nr. 009988



Grønn pad
Art. Nr. 009987

Punktrenhold




BIOFA Pleie- og reparasjonssett
Art. Nr. 2081 (på forespørsel)

Skuring av gulv



BIOFA NAPONA
Art. Nr. 2090

Omsorg og pleie forlenger overflatens kvalitet og levetid



Regelmessig pleie

for alle oljede og voksede gulvflater

Følgende pleiemetode bør gjennomføres regelmessig for å beskytte overflaten, lette renholdet og utsette behovet for renovering og ny-oljing.

Arbeidsbeskrivelse:

1. Gulvet rengjøres som beskrevet ovenfor.
2. Deretter påføres et tynt strøk med BIOFA Naplana Plus 2086 med mopp (BIOFA Sprint 009975). På større flater kan Naplana sprayes på med spraykanne og poleres med tørr Sprint-mopp. Blandingsforhold: 1 dl Naplana Plus til 1 L lunkent vann (10%).
Maksimal beskyttelse oppnås ved å benytte en High-speed maskin (max 300 rpm!) til polering. Blandingen sprayes på overflaten og poleres umiddelbart. Blir flaten matt etter avtørk/polering, kan doseringen økes. Anbefalt 4 dl til 1 L vann (25%).
Overflaten er bruksklar umiddelbart etter polering.



BIOFA NAPLANA
Art. Nr. 2085



Kombimaskin



Mop Art. Nr. 009975



Poleringsmaskin

BIOFA Naplana Plus bør ikke benyttes for ofte; normalt intervall er 1-2 ganger pr. måned. Naplana Plus består utelukkende av plantevekster, (akkumuleres ikke på overflaten), og slites bort av trafikk og renhold.



BIOFA NAPLANA Plus
Art. Nr. 2086





Vedlikehold

Vedlikehold gjennomføres når gulvet etter langvarig eller hardt bruk og renhold ser slitt, skjoldet og matt ut, når renholdet begynner å bli tungt, eller når smuss har fått "feste" slik at normalt renhold eller skuring må utføres oftere enn normalt.

Arbeidsbeskrivelse:

1. Gulvet skures grundig som beskrevet over.
2. Deretter påføres et meget tynt strøk med BIOFA Parkettvoks 8059 eller Gulvolje 8624 med skuremaskin (150-180 rpm) og hvit pad.
3. For raskt og enkelt vedlikehold kan Parkettfornyner 8076 påføres med en korthåret mopp (BIOFA 009968), som umiddelbart etter påføring avtørkes og poleres med tørr mopp eller fille. Matte flekker må påføres ytterligere et strøk, med påfølgende avtørking og polering inntil hele gulvet har samme glans. Gulvet er bruksklart etter 1-2 timer.

Professional 8059 eller 8624 påføres med gumminal, som gjør det enkelt å fordele oljen i riktig mengde uten striper. Bruk lange, rolige S-bevegelser under påføringen, og påfør oljen felt for felt, tynt og jevnt. Er det mest hensiktsmessig å benytte en skuremaskin til påføringen, anbefales low-speed (150-180) og rød/blå pad. Hell en 5-10 cm stor dam med olje/voks på gulvet, og finfordel med maskinen.



Mopp og moppholder
Art. Nr. 009975



Avtørking av flekker



Gumminal og holder, Art. Nr. 009972



BIOFA Parkettvoks
Art. Nr. 8059

Etter påføring av 8059 Parkettvoks eller 8624 Gulvolje må gulvet poleres. På større flater bør dette gjøres med skuremaskin (300 rpm) og hvit pad (silkematt) eller filtpad (gir noe høyere glans). Paden vil trekke til seg all overskytende olje fra overflaten, og samtidig fordele oljen slik at evt. skjolder forsvinner.

Etter polering må gulvet tørke i 4-6 timer, avh. av produkt, med god ventilasjon. Ved for tidlig bruk, og ved evt. skjolder på gulvet, kan overflaten poleres med high-speed (300 rpm) og hvit pad i løpet av 12 timer. Følg produktenes datablad nøye!



Hvit pad
Art. Nr. 009988



Filtpad
Art. Nr. 28515



Vedlikehold

av oljet/ vokset gulv

som er vokset med
løsemiddelfrie produkter:
8063 Parkett-Finish
2061 Hardvoks



BIOFA NAPONA
Art. Nr. 2090



Grønn pad
Art. Nr. 009987



Spesialmicro-mop
Art. Nr. 009975




Gumminal
Art. Nr. 009972

Etter påføring av 8076 eller 8063 må overflaten snarest mulig tørrpolères. På større flater bør dette gjøres med skuremaskin (300 rpm) og hvit pad (silkematt) eller filtpad (høyere glans). Paden vil trekke til seg all overskytende voks fra overflaten, og samtidig fordele voksen slik at evt. skjolder forsvinner.

Før bruk må gulvet tørke 1 t (8076) el. 6 t (8063), med god ventilasjon. Ved for tidlig bruk, og ved evt. skjolder på gulvet, kan overflaten polères med high-speed (300 rpm) og hvit pad i løpet av 12 timer. Følg produktets datablad nøye!



BIOFA Parkettfornyende
Art. Nr. 8076



Hvit pad
Art. Nr. 009988



Filtpad
Art. Nr. 28515



Vedlikehold

av gulv med hardolje og vokslakk

med følgende behandling
BIOFA Hardolje 2044
BIOFA Gulvolje 8624

BIOFA Vokslakk 2055
(Hardvoksolje)



BIOFA Hardolje
Art. Nr. 2044



BIOFA Professional Gulvolje
Art. Nr. 8624



BIOFA Hardvoksolje
Art. Nr. 2055

Vedlikehold utføres når overflaten er tørr, toppsjiktet er slitt pga mekanisk slitasje, eller når smuss har fått feste i overflaten.

Arbeidsbeskrivelse:

1. Slip gulvet lett med en slipemaskin og slipenetting med korning 150-180, evt. skures gulvet som beskrevet på side 4 (2044 og 8624).
2. Fjern slipestøvet med støvsuger.
3. Påfør samme olje som tidligere (BIOFA Hardolje 2044, BIOFA Gulvolje 8624 eller BIOFA Vokslakk 2055). Oljen påføres som beskrevet i produktbeskrivelsen.


Følg produktenes datablad nøye!



Slipemaskin



Støvsuger



Velurrulle
Art. Nr. 009982

Kontakt din grossist eller forhandler for ytterligere informasjon.

Ovennevnte beskrivelser er kun en veiledning, og varierende forhold, bruk og betingelser kan gi behov for andre metoder enn de som er nevnt. De ulike treslag har også forskjellige egenskaper, og det anbefales alltid å gjøre en prøve først hvis man er i tvil. Les og følg produktenes datablad nøye!

Din BIOFA-grossist

BIOFA



Norsk importør:
Biofa Norge AS
Tlf. 22 74 10 33
info@biofa.no, www.biofa.no