

# BIOFA

Mit der Natur für den Menschen



## Bord- og benkeplateolje

naturlig beskyttelse for kjøkken og spisebord



- naturlig
- effektiv
- rimelig
- enkel påføring
- enkelt vedlikehold
- godkjent i h.h.t. EN 423 og EN 71
- (for bruk med matvarer og leketøy)



Benkeplateolje  
Art. Nr. 2052



Brilliant  
Universalrengjøring  
Art. Nr. 4010



Påføringsverktøy

# Langvarig beskyttelse - løsemiddelfritt og naturlig

velegnet til alle tresorter, til ubehandlet eller tidligere oljet overflate, også til møbler



## Produktet:

BIOFA Bord- og benkeplateolje er en naturlig, løsemiddelfri oljevoks. Meget motstandsdyktig mot søl og flekker. Tilfredsstillende EU-standard EN 423 og EN 71 Del 3 (bruk i forbindelse med næringsmidler og leketøy). Trenger dypt inn i treet, er diffusjonsåpen og antistatisk, og fremhever treet's naturlige dybde og glød. 2 strøk er normalt nok på en ubehandlet overflate.

## Fremgangsmåte:

### 1. Forbehandling

Overflaten må være tørr, ren og støvfri. Puss lett med sandpapir (K180-240) og fjern pussrestet med børste (ikke støvsuger). Tidligere oljet flate bør renses med Biofa 2090 Napona før pussing.

### 2. Påføring

Hell ut litt olje og fordel tynt og jevnt utover hele platen med lofri fille eller tørkepapir. Vær nøye med kantene. Hvis mulig påføres godt med olje på insiden av utskjæringer på benkeplater. Er undersiden ubehandlet, bør den også påføres 1 strøk.

Etter 15-20 min. og innen 1 time tørk poleres platen med lofri fille. Ønskes en mattere overflate, etterpoleres med oljepad.

### 3. Sluttbehandling

På nye bord og benkeplater påføres 2. strøk etter min. 3-4 timer på samme måte. Lengre intervall øker overflatens motstandsdyktighet. Husk å tørke av all overskytende olje!

# BIOFA



Nordisk importør: Biofa Norge AS  
Munkerudtunet 10  
N-1164 Oslo

Tel. +47-22 74 10 33, Fax +47-22 74 55 65  
info@biofa.no, www.biofa.no

- løsemiddelfri
- diffusjonsåpen
- antistatisk
- fargeløs
- flasser ikke av

Sørg for god ventilasjon under arbeidet og i tørketiden. Ca. 12 timer etter avsluttet polering er overflaten klar til bruk. Fullstending herdet etter 3-4 dager. Unngå søl og vann i herdetiden.

## 5. Rengjøring, pleie og vedlikehold

Rengjør med pH-nøytralt rengjøringsmiddel, f.eks. Biofa Brilliant eller et oppvaskmiddel. Sterke, aggressive midler, skuremidler eller grønnsåpe vil raskt bryte ned overflaten og gi skjolder og flekker. Tørk av væsker og fett så snart som mulig. La ikke gryter, servise etc. stå på overflaten over lengre tid hvis de er fuktige under. Vedlikehold med Biofa 2052 når flaten føles tørr eller har skjolder.

## 6. Reparasjoner

Flekker og skader kan slipes vekk med egnet sandpapir. Avslutt alltid med K240. Børst vekk slipestøvet og påfør litt Biofa Bord- og benkeplate-olje på stedet. Tørk grundig av. Skadestedet vil alltid få en lysere tone enn resten av platen. Dette vil jevne seg ut over tid.

## Sikkerhetsanmerking:

Produktet er selvantennelig!

Brukte filler oppbevares i vann og brannsikre beholder og destrueres.

Biofa 2052 tilfredsstillende EU-standard EN71 og EN 423 (bruk i forbindelse med næringsmidler).

Inneholder vegetabiliske oljer, harpiks og plantevekster.

## Innkjøpsliste:

BIOFA 2052 (200ml = 2 strøk på 6 m<sup>2</sup>)  
Hvit oljepad  
Lofri fille  
Fin malekost eller fordriver  
Biofa Napona 2090  
Sandpapir 180 – 240

